

VALONA GR 3008



Масло для шлифования и полировки черных металлов. Без хлора и примесей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **VALONA GR 3008** - маловязкое масло, специально разработанное для хонинговальных и шлифовальных операций над черными металлами.

СВОЙСТВА

- **VALONA GR 3008** имеет очень светлый цвет и очень низкую вязкость базового масла, что обеспечивает:
 - очень слабый запах, что обеспечивает больший комфорт для пользователей.
 - простоту наблюдения за рабочей зоной.
 - превосходный охлаждающий эффект.
 - отличную совместимость с уплотнениями и красками.
 - высокое значение анилиновой точки.
 - высокую температуру вспышки.
 - низкую летучесть, следовательно, низкие потери продукта за счет испарения.
 - очень низкое содержание углеводородов (<0.03 % массы).
- **VALONA GR 3008 не является объектом регулирования директивы 1999/13/ЕС.**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **VALONA GR 3008** предназначена для операций шлифования и хонингования сталей, но может быть использована также при обработке чугуна и цветных металлов.
- **VALONA GR 3008** особенно пригодна к применению при финишной обработке колец подшипников и может быть использована с абразивами, такими как алмазные или силиконово-карбидные хонинговальные камни, наждачная бумага, шлифовальные круги.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TOTAL VALONA GR 3008 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|---|-----------|--------------------|------------|
| Внешний вид | визуально | - | прозрачный |
| Цвет | ISO 2049 | от 0 до 8 | 0 |
| Плотность при 15°C | ISO 3675 | кг/м ³ | 823 |
| Вязкость при 40°C | ISO 3104 | мм ² /с | 7,6 |
| Температура вспышки | ISO 2592 | °C | >149 |
| Анилиновая точка | ISO 2977 | °C | >100 |
| Температура застывания | ISO 3016 | °C | <-36 |
| Коррозия медной пластинки, 3 ч. при 100°C | ISO 2160 | Оценка | 1b макс. |

